



FICHE TECHNIQUE



CC/1764

VERNIS MAT



DESCRIPTION

CC/1764 est un vernis mat développé pour la réparation et mise en peinture de véhicules avec systèmes bicouche. Ressort pour son excellente résistance aux rayures et essence, application facile, bon comportement à l'extérieur et une finition mate.

CC/1764 a été conçu pour la réparation de véhicules qui d'origine viennent avec une finition mate. Bien agiter avant l'utilisation pour avoir une finition homogène.

Un mélange avec **CC/1758** et **CC/1700** permet également d'obtenir différentes finitions satinées (voir annexe)

PRÉTRAITEMENT /NETTOYAGE

Conçu pour son application sur la série **W6000** ou peinture existante en bonnes conditions avec un ponçage préalable. L'utilisation d'un tampon d'essuyage est conseillé.

Doit être appliqué que quand la base mate soit complètement sèche, en respectant les temps de mise en peinture émis par le fabricant.

CC/1764

VERNIS MAT

APPLICATION

 <p>Rapport de mélange Volume</p>	 <p>HA/8060</p>	 <p>60'</p>	
 <p>Viscosité d'application</p>	<p>18-20" SO/5000 8-10%</p>		
 <p>Pistolet à gravité Pression d'application</p>	<p>1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar</p>		
 <p>Nombre de couches Épaisseur</p>	<p>2 couches croisées 40-50 µm</p>		
 <p>Temps d'évaporation</p>	<p>10-15' entre couches</p>		
 <p>Temps de séchage 20°C IR Onde moyenne 60°C</p>	<p>HA/8060 3h 20' 30'</p>	<p>Il faut permettre la complète évaporation du diluant avant la mise au four pour réussir une finition mate et homogène.</p>	

Recouvrabilité: dans les 24h.



CC/1764

VERNIS MAT

MÉLANGE DE PRÉPARATION VERNIS SEMI-MAT (CC/1758)

	C01 0-10 Gloss Brillance	C02 10-20 Gloss Brillance	C03 20-30 Gloss Brillance	C04 30-40 Gloss Brillance	C05 40-60 Gloss Brillance
CC/1764 Vernis Mat	100%	88,30%	83,30%	80,00%	75,00%
CC/1758 UHS Vernis	0%	11,70%	16,70%	20,00%	25,00%
Durcisseur HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Dilution avec S0/5000	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%

Vscosité coupe Ford 4= 18-20"
Épaisseur du film sec= 40-50 microns

MÉLANGE DE PRÉPARATION VERNIS SEMI-MAT (CC/1700)

	C01 0-10 Gloss Brillance	C02 10-20 Gloss Brillance	C03 20-30 Gloss Brillance	C04 30-40 Gloss Brillance	C05 40-60 Gloss Brillance
CC/1764 Vernis Mat	100%	90,00%	87,30%	82,00%	78,50%
CC/1700 2:1 UHS Vernis	0%	10,00%	12,70%	18,00%	21,50%
Durcisseur HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Dilution avec S0/5000	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%

Vscosité coupe Ford 4= 18-20"
Épaisseur du film sec= 40-50 microns

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com



CC/1764



VERNIS MAT



SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Nous conseillons utiliser équipement de protection personnel adéquat durant l'application pour éviter l'irritation des voies respiratoires, peau et irritation oculaire.

Seulement pour utilisation professionnelle.

STOCKAGE

Maintenir à couvert dans un lieu sec et ventilé, évitant l'exposition directe de la lumière du soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, conseillé entre 15-30°C.

VOC

CC/1764 a un contenu en diluants organiques inférieur aux conventionnels, respectant la norme européenne 2004/42/CE II(E) [840] <840g/l

L'information contenue dans cette fiche technique est basée sur nos connaissances et expériences avec lesquels nous informons et renseignons. La responsabilité pour garantir la finalité du produit correspond à l'utilisateur. Utilisation exclusivement professionnelle.

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com